Technisches Merkblatt



weber Dachdeckermörtel - Universalmörtel

Faserverstärkter und farbiger Mörtel zum Verlegen von Dachziegeln sowie zum Verstreichen von Dachpfannen oder Dachsteinen.

Produktsteckbrief Produktvorteile Außen - Witterungsbeständig Kein Aufbrennen Dach - Neubau, Renovierung - Hohes Klebe- und Haftvermögen Produktbeschreibung Der weber Dachdeckermörtel-Universalmörtel ist ein werksmäßig hergestellter Trockenmörtel nach DIN EN 998-2. **Anwendungsgebiet** Der weber Dachdeckermörtel-Universalmörtel eignet sich zum Verlegen von sämtlichen Dachziegeln wie beispielsweise Trauf-, Grat-, Mönchs-, Nonnen- und Firstziegeln sowie anderen mineralischen Dachpfannen. **Produkteigenschaften** Hvdraulisch abbindend Hohe Flastizität Faserverstärkt Verbrauch/Ergiebigkeit Frischmörtelergiebigkeit ca. 7,0 I/10 kg **Technische Werte** Wasserbedarf ca. 1,6 I/10 kg Farbtöne Anthrazit, Rotbraun Zusammensetzung Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung, Fasern Lagerfähigkeit Lagerfähigkeit mind, 24 Monate Lagerbedingungen trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

Stand: 2023-02-08 Seite: 1/2

Technisches Merkblatt



weber Dachdeckermörtel - Universalmörtel

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge sauberen Wasser gründlich durchmischen, sodass eine verarbeitungsgerechte und knollenfreie Konsistenz entsteht. Den Mörtel anschließend mit einer Kelle auftragen und Firstziegel aufsetzen und ausrichten. Nun den Mörtel mit der Kelle glattstreichen und überschüssiges Material entfernen. Zum Schluss werden die Fugen mit einem Pinsel verwaschen und die Ziegel gereinigt.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	10 Kilogramm	90 Beutel / Palette
Beutel	10 Kilogramm	90 Beutel / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-02-08 Seite: 2/2

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DF 122 39 2875

^{* 0,99 € /} Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

^{**}normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner