

## weber Zementmörtel/Mauermörtel

Vielzweckmörtel zum Mauern, Putzen und Ausbessern bei hohen Belastungen

### Product profile

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

### Product advantages

- Leichte Verarbeitbarkeit
- Witterungsbeständig
- Widerstandsfähig

### Product description

Der **weber Zementmörtel/Mauermörtel** ist ein werksmäßig hergestellter, Trockenmörtel nach DIN EN 998-2.

### Application field

Der weber **Zementmörtel/Mauermörtel** wird zur Herstellung von Mauerwerk mit hoher statischer Beanspruchung eingesetzt - insbesondere dann, wenn aus statischen Gründen die Mörtelklasse M 10 vorgeschrieben ist. Als Zementmörtel bietet der **weber Zementmörtel/Mauermörtel** besondere Vorteile bei der Verarbeitung in den kälteren Monaten durch seine verbesserte Frühfestigkeit.

### Product features

- Für Putze an erdberührenden Mauern und Sockelbereichen
- Als Unter- und Oberputz
- Hohe Frühfestigkeit

### Consumption/Yield

Mauerwerk ca. 19 l/30 kg

### Technical Values

Fire resistance	A1
Mortar class [EN 998-2]	M10
Mortar group	NM III
Strength class	CS IV
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Druckfestigkeit	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Wasserbedarf (10 kg Gebinde)	ca. 1,3 - 1,5 l
Wasserbedarf (30 kg Gebinde)	ca. 4,0 - 4,5 l
Application tool	trowel
Base color	natural grey
Composition	Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung

### Shelf life

Shelf life mind. 12 Monate  
Storage conditions Store in a dry place and keep away from moisture

## weber Zementmörtel/Mauermörtel

### Processing

---

#### Surface preparation

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von haftmindernden Substanzen sein.

#### Processing

- Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht
- Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Stunden

#### Nachbehandlung

- Das Mauerwerk ist beispielsweise durch Abdecken vor Schlagregen, starker Sonneneinstrahlung und Frosteinwirkung zu schützen
- Der Mörtel wird in verarbeitungsgerechter Konsistenz eingestellt
- Den Mörtel mit einer Kelle auftragen
- Gegebenenfalls Stoßfugenvermörtelung

### Generalnotes

---

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken

Bei Lochsteinen ist mit Mehrverbrauch (bis zu 30%) zu rechnen.

Die Verwendung von Frostschutzmitteln und Auftausalzen ist nicht zulässig.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Packagingunits

---

Container	Unit	VPE
Bag	10 Kilogram	90 Beutel / Palett
Bag	30 Kilogram	42 Bags / Palett